



IPE terrasse brædder



Ipe er sikkert en af de stærkeste, flotteste og mest holdbare træsorter der findes.

Dens eksotiske farver kan forblive ubehandlet og den vil langsomt ændre farve til en flot, sølvgrå nuance - eller den kan olieres således at de dybere, mørkebrune farver kommer frem.

Uanset hvad der vælges, så vil dens holdbarhed være imponerende og dens styrke gør, at den kan være med til at sprede glæde og sammenhold i årtier.

Et naturligt valg til alle projekter der værdsætter skønhed, styrke, holdbarhed og karakter.



Produkt Info	Ipe terrassebrædder - rillede
Produkt	1141 - Ipe terrassebrædder 21 x 145 mm x 3 - 20' Prime rillet ubehandlet
Specifikation	21 x 145 x 914 - 6096 mm (3 - 20')
Træsart	Ipe
Kvalitet	Prime
Overflade behandling	Ubehandlet
Profil	Rillet m/ 3 mm afrundede kanter - dobbelt not til skjult montering
Installation	Skjult montering, traditionelt m/ skruer
Holdbarhed	Klasse 1 - meget holdbar og modstandsdygtig imod mug, svamp og insekter

Teknisk information

Primær træsort	Ipe (Handroanthus spp / Tabebuia spp.)
Trætype	Tropisk hårdtræ
Oprindelse	Argentina, Brasilien, Bolivia, Columbia, Peru, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad and Tobago og Venezuela

Allergiske reaktioner: Personer kan være overfølsomme over for støv, både respiratorisk samt ved kontakt med huden og der bør derfor udvises nødvendig forsigtighed og under alle omstændigheder benyttes beskyttelsesudstyr når der arbejdes med denne træsort

Densitet ved 18% m.c. ca. 1095 kilo per m³

Hårdhed	Janka : 3680	(Eg: 1360	Teak: 1000)
	Brinell : 5,9	(Eg: 3,8	Teak: 3,5)

Stabilitet - volume	Moderat - 0,68% baseret tangentialt / radiale svind
Tangentialt svind	6,4%
Radiale svind	5,1%

Generel beskrivelse

Brunt kerneved med tydelig markeret splint. Kerneved kan være gul-brun til mørk oliven-brun, nogle gange med tynde åretegninger. Cellerne har ofte et grønt-gulligt indhold (lapacho), nogle gange væsentligt mere udtalt end andre. Overfladen har en fin struktur. Overordnet indtryk er en smuk, eksotisk farve.

Kontakt Primewalk



hjemmeside: www.primewalk.com
 email: info@primewalk.com
 skype: primewalk.dk
 telefon: 7552 0828
 fax: 6980 4030

