



# IPE terrasse fliser



Ipe er sikkert en af de stærkeste, flotteste og mest holdbare træsorter der findes.

Dens eksotiske farver kan forblive ubehandlet og den vil langsomt ændre farve til en flot, sølvgrå nuance - eller den kan olieres igen således at de dybere, mørkebrune farver kommer frem som da fliserne blev lagt den første dag.

Uanset hvad der vælges, så vil dens holdbarhed være imponerende og dens styrke gør, at den kan være med til at sprede glæde og sammenhold i årtier.

Fliserne låses sammen ved hjælp af underlaget af hård plast. Der kan bestilles afslutningsstykker, hvis dette ønskes.



<b>Produkt Info</b>	<b>Ipe terrassefliser - glathøvlede</b>
Produkt	HP0004d - Ipe - 300 x 300 x 32 mm Prime glathøvlede olierede
Specifikation	300 x 300 x 32 mm
Træsart	Ipe
Kvalitet	Prime
Overflade behandling	Olierede
Profil	Glathøvlet m/ afrundede kanter. Individuelle planker måler 17 x 70 x 292,5 mm
Installation	Kliksystem m/ plastunderlag der beskytter træet mod direkte kontakt m/ underlag
Holdbarhed	Klasse 1 - meget holdbar og modstandsdygtig imod mug, svamp og insekter

### Teknisk information

Primær træsort	Ipe (Handroanthus spp / Tabebuia spp.)
Trætype	Tropisk hårdtræ
Oprindelse	Argentina, Brasilien, Bolivia, Columbia, Peru, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad and Tobago og Venezuela
Allergiske reaktioner	Personer kan være overfølsomme over for støv, både respiratorisk samt ved kontakt med huden og der bør derfor udvises nødvendig forsigtighed og under alle omstændigheder benyttes beskyttelsesudstyr når der arbejdes med denne træsort

Densitet ved 18% m.c. ca. 1095 kilo per m<sup>3</sup>

Hårdhed	Janka : 3680	(Eg: 1360	Teak: 1000)
	Brinell : 5,9	(Eg: 3,8	Teak: 3,5)

Stabilitet - volume	Moderat	0,68% baseret tangentialt / radiale svind
Tangentialt svind	6,4%	
Radiale svind	5,1%	

**Generel beskrivelse**  
 Brunt kerneved med tydelig markeret splint. Kerneved kan være gul-brun til mørk oliven-brun, nogle gange med tynde åretegninger. Cellerne har ofte et grønt-gulligt indhold (lapacho), nogle gange væsentligt mere udtalt end andre. Overfladen har en fin struktur.

### Kontakt Primewalk



hjemmeside: [www.primewalk.com](http://www.primewalk.com)  
 email: [info@primewalk.com](mailto:info@primewalk.com)  
 skype: primewalk.dk  
 telefon: 7552 0828  
 fax: 6980 4030

