



IPE

terrasse

strøer / lægter



Ipe er sikkert en af de stærkeste, flotteste og mest holdbare træsorter der findes.

Dens eksotiske farver kan forblive ubehandlet og den vil langsomt ændre farve til en flot, sølvgrå nuance - eller den kan olieres således at de dybere, mørkebrune farver kommer frem.

Uanset hvad der vælges, så vil dens holdbarhed være imponerende og dens styrke gør, at den kan være med til at sprede glæde og sammenhold i årtier.

Et naturligt valg til alle projekter der værdsætter skønhed, styrke, holdbarhed og karakter.



Produkt Info	Ipe strøer / lægter
Produkt Specifikation	1181 - Ipe strøer / lægter 38 x 47 mm x 7 - 16' Prime glathøvlet ubehandlet 38 x 47 x 2134 - 4877 mm (7 - 16')
Træsart Kvalitet Overflade behandling Profil	Ipe Prime Ubehandlet Glathøvlet 4 sider m/ 3 mm afrundede kanter
Installation Holdbarhed	Med skruer til en bæredygtig konstruktion Klasse 1 - meget holdbar og modstandsdygtig imod mug, svamp og insekter

Teknisk information

Primær træsort Trætype	Ipe (Handroanthus spp / Tabebuia spp.) Tropisk hårdtræ		
Oprindelse	Argentina, Brasilien, Bolivia, Columbia, Peru, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad and Tobago og Venezuela		
Allergiske reaktioner	Personer kan være overfølsomme over for støv, både respiratorisk samt ved kontakt med huden og der bør derfor udvises nødvendig forsigtighed og under alle omstændigheder benyttes beskyttelsesudstyr når der arbejdes med denne træsort		
Densitet ved 18% m.c.	ca. 1095 kilo per m ³		
Hårdhed	Janka : 3680	(Eg: 1360	Teak: 1000)
	Brinell : 5,9	(Eg: 3,8	Teak: 3,5)
Stabilitet - volume	Moderat	0,68% baseret tangentialt / radiale svind	
Tangentialt svind	6,4%		
Radiale svind	5,1%		

Generel beskrivelse

Brunt kerneved med tydelig markeret splint. Kerneved kan være gul-brun til mørk oliven-brun, nogle gange med tynde åretegninger. Cellerne har ofte et grønt-gulligt indhold (lapacho), nogle gange væsentligt mere udtalt end andre. Overfladen har en fin struktur.

Kontakt Primewalk



hjemmeside: www.primewalk.com
 email: info@primewalk.com
 skype: primewalk.dk
 telefon: 7552 0828
 fax: 6980 4030

